

DRY-TOP LIMMAD KONSTRUKTION FÖR FUKT ÖVER 85% RF

UZIN MTS SYSTEM tillsammans med DRY-TOP spärrlaminat för fukt över 85% RF. Fukt- och alkalitet-resistent system, som tillsammans med DRY-TOP spärrlaminat också fungerar som fukt, radon och emissionsspärr. Beständig mot fukt upp till 99 % RF på uppvärmda undergolv. Fungerar ihop med golvvärme med en yttemperatur under 50 grader C.

UNDERGOLV

Undergolv av cement eller betong med för hög fuktighet. Undergolvet ska vara stabilt, bärande, sprickfritt och fritt från ämnen som minskar vidhäftningen. Undergolv av cement och betong ska slipas eller vid behov fräsas/blästras, rengöras och dammsugas. Vid läggningstillfället skall fukthalten understiga 96% RF.

PRIMNING (VID BEHOV AV SPACKLING)

1. Primning: Undergolvet primas med UZIN PE 360 PLUS.
2. Säkerställ att ytan är jämt mättad. Var uppmärksam på torktiderna!

SPACKLING (VID BEHOV)

Vid skiktjocklekar över 5 mm placeras UZIN expansionsremsa vid alla avgränsningar för att förhindra att spackelmassan rinner ner i anslutningsfogarna.

- a. Flytspackling: UZIN NC 161 blandas noga, hålls ut på det primade undergolvet och fördelas jämnt med en spackelraka. Spacklet avluftas sedan med en UZIN / Wolff piggroller. Var uppmärksam på torktiden!!
- b. Handspackling: UZIN NC 182 Spackla ytan med hjälp av en spackelspade. Observera torktiden!

LIMNING AV DRY-TOP PÅ UNDERLAGET

Limmas med UZIN KE 25, använd TKB A1 tandning (220 – 280 g/ m²).

LÄGGNING:

DRY-TOP spärrlaminat rullas ut på underlaget. Våderna lägges kant i kant och skarvarna tejpas över med DRY-TOP Alu. Var noga med tejpnigen vid skarvar. Det är avgörande för den absoluta tätheten. Minst 15 mm av skarvtejpen på varje våd. Använd ett gnidverktyg(gnidde) för bättre vidhäftning och för att undvika blåsbildning. Hörntätning och komplettering mot ev. trösklar sker med DRY-TOP Skarv Alu. Spärrlaminatet vikts, med fördel, upp mot väggarna för att undvika vattenskadorna och fästes med lim.

SPACKLING PÅ PRIMAD DRY-TOP:

Primas med t.ex. UZIN PE 280 och spacklas med lämpligt spackel från t.ex. UZIN.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Vi friskriver oss från ansvar vid användande av läggningsanvisningen där förutsättningarna på något vis avviker eller inte omfattas av beskrivningen ovan. Ring gärna oss vid frågor gällandeläggning av vårt material.

DRY-TOP

Metal Spärrlaminat

TÄT PÅ ATOMNIVÅ

GARANTI

DRY-TOP Spärrlaminat innehåller ett porfritt metallskikt. Det ger en unik täthet mot emissioner. De omslutande plastskikten är till för att göra materialet limbart och att skydda och bevara metallen över tid. Det är bara metall och glas, av tänkbara material, som har denna unik täthet mot emissioner.

Vi har över 20 års praktisk erfarenhet av materialets goda bestånd. Tillverkningen sker i Sverige med fasta materialspecifikationer och hos samma producent.

Vid läggning enligt av oss godkända anvisningar lämnar vi alltid 10 års funktionsgaranti avseende materialets goda bestånd och täthet mot alla i byggsammanhang förekommande emissioner.

DRY TOP AB

Tomas Blick